


Parquets gama HORIZONTAL

Nuestros parquets de la gama « Horizontal » se fabrican a partir de laminas de bambú ensambladas horizontalmente, dándole un aspecto natural y Zen. El acabado se realiza en fábrica con un barniz UV de aspecto mate. La calidad de nuestros productos nos permite ofrecer una garantía de hasta 30 años a condición de que la instalación se realice según nuestras instrucciones, respetando la normativa vigente del país y siguiendo nuestras recomendaciones de mantenimiento.



Natural



Caramel

Referencia	Acabado ¹	Color	Encolado	Flotante	Suelo radiante ³	Baños ³	Medidas (mm)	Capa noble (mm)	Estructura	Bisel	Encajado ²	Contenido caja
F10HCC96	V	Caramel	✓	X	✓	✓	10x96x980	±4	2 capas cruzadas en bambou	GO2	R/L	3,39m ² 24kg
F15HCC130	V	Caramel	✓	✓	✓	✓	15x130x1020	±5	3 capas en bambou	GO2	R/L	2,12m ² 21kg
F15HCN150	V	Natural	✓	✓	✓	✓	15x150x1940	±5	3 capas cruzadas en bambou	GO2	R/L	2,33m ² 25kg

¹ V= Barnizado / H= Aceitado

² R/L = Machihembrado

³ La instalación en suelo radiante y en baños **debe ser encolada**.

Instrucciones de instalación disponibles en nuestro site www.bambootouch.com/fr/conseils

Almacenamiento, instalación y mantenimiento (norme DTU 51.2)

- Las laminas deben almacenarse a una temperatura de entre 15 a 25°C y una tasa de humedad relativa de 45 a 65%.
- El parquet necesita una aclimatación y deberá dejarse 48h dentro de su embalaje en el lugar donde se va a instalar.
- El bambú es un producto natural. Variaciones de color, de grano o de brillo serán por tanto normales. Deberá abrir algunas cajas y mezclar entre sí las laminas de diferentes cajas antes de la instalación. Una vez se haya instalado el parquet, será considerado como aceptado.
- La solera debe estar seca, limpia y regular. Respete las normativa en vigor en términos de tasa de humedad, regularidad de la solera y de la carga admisible. La humedad residual no deber ser superior al 2,7%.
- Prevea un espacio de dilatación de +-1cm en el perímetro de la solera y en perímetro de los obstáculos (columnas...)
- Prever una junta de dilatación cada 8 a 10m.
- Las instrucciones de instalación, limpieza y mantenimiento están disponibles en nuestro site www.bambootouch.com/fr/conseils

Características técnicas

- Dureza Brinell: ±4,3 kg/mm² (EN 1534 – CTIB 5229/2)
- Coefficiente de contracción: 0,14% por % de variación de humedad
- Tasa de humedad: 10% à 20° et 65% de humedad relativa
- 8% a 20% y 50% de humedad relativa
- Densidad : ±740 kg/m³
- Normativa antiincendio: CFLS1 si la instalación es encolada
- Emisión de Formaldehídos: 0,04mg/m²h (EN 717-2 CTIB 5229/2)
- Tasa de PCP : Por debajo del límite de detención (CTIB 5229/1)
- VOC Free : Por debajo del límite de detención (CTIB 5229/2)
- Resistencia térmica: 0,072m²K/W (EN12664 CTIB 5229/2)
- Garantía: Hasta 30 años, bajo nuestras condiciones (ver nuestro site internet)

¡No olvide los accesorios !

nv Pi-Import sa

Av du Commerce 33

1420 Braine-l'Alleud – Belgium

Tel. : +32 (0)2 384 58 77

Ficha Técnica Parquet gamaHorizontal



info@bambootouch.com

www.bambootouch.com