

## Parquets gamme COLONIAL

Notre parquet Colonial est fabriqué à partir de lames de bambous aplaties suivant un procédé bien particulier, lui donnant l'aspect véritable de la canne de bambou. Les lames sont finies en usine avec une huile-cire (wax). La qualité de nos produits nous permet d'offrir une garantie jusqu'à 30 ans à condition que la pose soit faite selon nos instructions, en respectant les normes en vigueur du pays ainsi qu'en suivant nos recommandations d'entretien.



Colonial

Référence	Finition	Couleur	Pose collée	Pose flottante	Pose sol chauffant <sup>3</sup>	Pose SdB <sup>3</sup>	Dimensions (mm)	Couche d'usure	Structure	chanfrein	Emboîtement <sup>2</sup>	Contenance boîte
F18CBBR125	Ciré	Brun – marron	✓	✓	✓	✓	18x97/125x1210	±6	Massif	GO4	R/L	1,61m <sup>2</sup> 22kg

<sup>1</sup> V= vernis / H= huilé

<sup>2</sup> R/L = rainure / languette

<sup>3</sup> La pose sur sol chauffant et en Salle de bain **doit être collée.**

Notices de pose disponibles sur notre site [www.bambootouch.com/fr/conseils](http://www.bambootouch.com/fr/conseils)

### Stockage, pose et entretien (norme DTU 51.2 ou norme locale)

- Les lames doivent être stockées horizontalement à une température de 15 à 25° et un taux d'humidité relative de 45 à 65%.
- Le parquet nécessite une acclimatation et sera laissé 48h dans son emballage sur son lieu de pose.
- Le bambou est un produit naturel. Des variations de couleur, de grain ou de brillance sont normales. Veillez à bien mélanger les lames des différents paquets avant la pose. **Tout parquet posé sera considéré comme accepté.**
- La chape doit être sèche, propre et régulière. Conformez-vous aux normes en vigueur en terme de taux d'humidité, de régularité et de charge admissible. L'humidité résiduelle ne doit pas être supérieure à 2,7%.
- Prévoyez un espace de dilatation de +-1cm tout autour du plancher et obstacles.
- Prévoir un joint de fractionnement tous les 8 à 10m.
- Les notices de pose, de nettoyage et d'entretien sont disponibles sur notre site internet. [www.bambootouch.com/fr/conseils](http://www.bambootouch.com/fr/conseils)

### Caractéristiques techniques

- Dureté Brinell: ±4,3 kg/mm<sup>2</sup> (EN 1534 – CTIB 5229/2)
- Coefficient de contraction : 0,14% par % de variation d'humidité
- Taux d'humidité : 10% à 20° et 65% d'humidité relative
- 8% à 20% et 50% d'humidité relative
- Densité : ±740 kg/m<sup>3</sup>
- Norme incendie : CFLS1 si pose collée
- Emissions formaldéhydes: 0,04mg/m<sup>2</sup>h (EN 717-2 CTIB 5229/2)
- Taux de PCP : en dessous de la limite de détection (CTIB 5229/1)
- VOC Free : en dessous de la limite de détection (CTIB 5229/2)
- Résistance thermique : 0,072m<sup>2</sup>K/W (EN12664 CTIB 5229/2)
- Garantie : jusqu'à 30 ans sous conditions (voir notre site internet)

**N'oubliez pas les accessoires !**