

Notre parquet Colonial est fabriqué à partir de lames de bambous aplaties suivant un procédé bien particulier, lui donnant l'aspect véritable de la canne de bambou. Les lames sont finies en usine avec une huile-cire (wax). La qualité de nos produits nous permet d'offrir une garantie jusqu'à 30 ans à condition que la pose soit faite selon nos instructions, en respectant les normes en vigueur du pays ainsi qu'en suivant nos recommandations d'entretien.



Coloris :



Colonial

Référence	Finition	Couleur	Pose collée	Pose flottante	Pose sol chauffant ³	Pose SdB ³	Dimensions (mm)	Couche d'usure	Structure	chanfrein	Emboîtement ²	Contenance boîte
F18CBBR125	Ciré	Brun – marron	✓	✓	✓	✓	18x97/125x1210	±6	Massif	GO4	R/L	1,61m ² 22kg

¹ V= vernis / H= huilé

² R/L = rainure / languette. En cas de pose flottante, la rainure -- languette doit être encollée.

³ La pose sur sol chauffant et en Salle de bain **doit être collée.**

Notices de pose disponibles sur notre site www.bambootouch.com/fr/conseils

Stockage, pose et entretien (norme DTU 51.2 ou norme locale)

- Les lames doivent être stockées horizontalement à une température de 15 à 25° et un taux d'humidité relative de 45 à 65%.
- Le parquet nécessite une acclimatation et sera laissé 48h dans son emballage sur son lieu de pose.
- Le bambou est un produit naturel. Des variations de couleur, de grain ou de brillance sont normales. Veillez à bien mélanger les lames des différents paquets avant la pose. **Tout parquet posé sera considéré comme accepté.**
- La chape doit être sèche, propre et régulière. Conformez-vous aux normes en vigueur en terme de taux d'humidité, de régularité et de charge admissible. L'humidité résiduelle ne doit pas être supérieure à 2,7%.
- Prévoyez un espace de dilatation de +1cm tout autour du plancher et obstacles.
- Prévoir un joint de fractionnement tous les 8 à 10m.
- Les notices de pose, de nettoyage et d'entretien sont disponibles sur notre site internet. www.bambootouch.com/fr/conseils

Caractéristiques techniques

- Dureté Brinell: ±4,3 kg/mm² (EN 1534 – CTIB 5229/2)
- Coefficient de contraction : 0,14% par % de variation d'humidité
- Taux d'humidité : 10% à 20° et 65% d'humidité relative
- 8% à 20° et 50% d'humidité relative
- Densité : ±740 kg/m³
- Norme incendie : CFLS1 si pose collée
- Emissions formaldéhydes: 0,04mg/m²h (EN 717-2 CTIB 5229/2)
- Taux de PCP : en dessous de la limite de détection (CTIB 5229/1)
- VOC Free : en dessous de la limite de détection (CTIB 5229/2)
- Résistance thermique : 0,072m²K/W (EN12664 CTIB 5229/2)
- Garantie : jusqu'à 30 ans sous conditions (voir notre site internet)

Accessoires au verso ↘

nv Pi-Import sa

Av du Commerce 33

1420 Braine-l'Alleud – Belgium

Tel. : +32 (0)2 384 58 77



Fiche technique Parquet Colonial



info@bambootouch.com

www.bambootouch.com

Accessoires

		Colonial	Dimensions
Plinthe		AWB18CBBR60	18 x 60 x 1200 mm
Nez de marche		ASN18CBBR80	18 x 80 x 1200 mm

Bambootouch