REVESTIMIENTO MACIZO – ficha técnica

BAMBOOTouch® OUTDOOR

Los revestimientos BambooTouch® son en bambú macizo de alta densidad y fabricados partiendo de tiras de bambú sometidas a alta presión. Las lamas se calientan lo que les proporciona su color (por caramelización) y durabilidad. Se trata pues, de un producto natural que evolucionará con el paso del tiempo. Al igual que ocurre con el resto de las maderas, pueden aparecer pequeñas fi suras y puede haber un ligero cambio de tonalidad hacia el gris. La calidad de nuestros productos nos permite ofrecer una garantía de hasta 25 años a condición de que la instalación se realice según nuestras instrucciones, se respete la normativa del país, se utili cen nuestros accesorios (clips, tornillos…) y se sigan nuestras recomendaciones de mantenimiento.

Ceylon

Espresso

Perfil Clásico

Perfil Bigwave

Perfil Paralelo

Referencia	Color	Perfil	Dimensiones (mm)	Ancho útil (mm)	Acabado	Clip	Visual
DF12BCE140.186 DF12BES140.186	Ceylon Espresso	Clásico	12x140x1860	128	Aceitado	Ref. :DCLIPB	
DF18BCE140.186	Ceylon	Bigwave	18x140x1860	133	Aceitado	Ref. : DCLIPBW	
DF15BCE87.186	Ceylon	Parallelo	15x87x1860	82	Aceitado	Ref. : DCLIPP	

Almacenamiento, instalación y mantenimiento (según norma DTU 51.4)

- Las lamas deben estar almacenadas horizontalmente, en un lugar seco y ventilado al abrigo del sol.
- Se debe prever una ventilación natural en la zona.
- Los elementos de revestimiento no pueden enterrase.
- Nuestras lamas, revestimientos y accesorios (clips, tornillos) están garantizados. Sin embargo, no garantizamos la utilización de otros accesorios (clips…) ni otros materiales de fijación (rastreles, listones, tornillos…)
- Para el revestimiento mural, **recomendamos** la utilización de nuestros **rastreles en composite**, ligeros e imputrescibles.
- Las instrucciones de limpieza y mantenimiento están disponibles en nuestro site, internet www.bambootouch.com/fr/conseils

Características técnicas

- Dureza Brinell: ±9,5 kg/mm² (EN 1534 – EPH 2717646)
- Densidad : ±1150 kg/m³
- Durabilidad biológica : Classe 1 (EN 335)
- Norma antiincendio: Bfl-S1 (EN 13501 – EPH 2717646)
- Resistencia a la flexión estática : 87 Mpa (EPH 2717646)
- Elasticidad modular: 18700 Mpa (EPH 2717646)
- Emisiones formaldehídos : E1 (EN 717-1 : 2004)
- Estabilidad dimensional : anchura max 0.9% (GB/T30364-2013)
  Lungitud max 0.1% (GB/T30364-2013)
- Resistencia a las termitas: Classe 8 (AWPA-2012, AWPA E1-09)
- Humedad : 10 a 14% à 20% y 65% de de humedad relativa.
  8% a 20°C y 50% de humedad relativa
- Garantía : 25 años bajo condiciones (ver nuestro site internet)

Envejecimiento

- Le bambú es un producto natural que evolucionará con el paso del tiempo. Pueden aparecer pequeñas grietas como consecuencia de las variaciones de temperatura y humedad, que no van a afectar a la solidez y durabilidad de la lama. La superfície de la lama podrá volverse algo rugosa al tacto, consecuecia de los ciclos de contracción/dilatación debidos a las variaciones de temperatura y podrían aparecer alguna pequeña astilla. De la misma manera, en el proceso de aclimatación, podría producirse una ligera variación dimensional después de la instalación. Todos estos fenómenos son normales en la mayoría de las maderas y nuestras lamas de bambú no son ninguna excepción. Todo ésto no constituye un defecto y no será motivo de reclamación de la garantía.
- Tras la instalación, en momentos de clima muy húmedo o lluvioso, es posible observar una remontada de los taninos en la superfície. Este fenómeno natural desaparecerá con el tiempo. Puede utilizar nuestros productos de limpieza WOCA® para eliminar las posibles trazas.

CEYLON

Tras instalación 1 año después Tras limpieza Tras mantenimiento

ESPRESSO

Tras instalación 1 año después Tras limpieza Tras mantenimiento

nv Pi-Import sa
Av du Commerce 33
1420 Braine-l'Alleud – Belgium
Tel. : +32 (0)2 384 58 77

info@bambootouch.com
www.bambootouch.com