

Parquets gama VERTICAL

Los parquets de la gama « Vertical » se fabrican a partir de laminas de bambú ensambladas verticalmente, dándole un aspecto contemporáneo y refinado. El acabado se realiza en fábrica, ya sea con un barniz UV de aspecto mate o bien con un aceite Woca de aspecto igualmente mate. La calidad de nuestros productos nos permite ofrecer una garantía de hasta 30 años a condición de que la instalación se realice siguiendo nuestras instrucciones, respetando la normativa en vigor del país así como respetando nuestras recomendaciones de mantenimiento.



Naturel



Champagne



Gold



Caramel



Caramel Navy

Referencia	Acabado ¹	Color	Encolado	Flotante	Suelo Radiante ³	Pose SdB ³	Dimensiones (mm)	Capa noble	Estructura	Bisel	Encajado ²	Contenido/Caja
F10VIC140	B	Caramel	✓	X	✓	✓	10x140x280	±5	Macizo	-	-	2,67m ² 21kg
F12VCC96	V	Caramel	✓	✓	✓	✓	12x96x960	±4,4	Macizo	GO2	R/L	2,76m ² 23kg
F12VOCH96	H	Champagne	✓	✓	✓	X						
F12VCG96	V	Gold	✓	✓	✓	✓						
F12VOC96	H	Caramel	✓	✓	✓	X						
F15VCNA96	V	Caramel Navy	✓	✓	✓	✓	15x96x2020	±5	Macizo	GO2	R/L	2,33m ² 24kg
F10VCC128	V	Caramel	X	✓	X	X	10x128x960	±2,5	HDF	GO2	Click	1,47m ² 14,4kg
F15VCC150	V	Caramel	✓	✓	✓	✓	15x150x1940	±5	3 capas cruzadas bambú	GO2	R/L	2,33m ² 24kg
F15VCN150	V	Naturel	✓	✓	✓	✓						
F15VOC150	H	Caramel	✓	✓	✓	X						
F15VCC190	V	Caramel	✓	✓	✓	✓	15x190x2200	±4	Multicapa	GO2	R/L	3,34m ² 26kg
F15VCG190	V	Gold	✓	✓	✓	✓						
F15VOCH190	H	Champagne	✓	✓	✓	X						

¹ V= barnizado / H= Aceitado / B = sin acabado ² R/L = machihembrado

³ La instalación sobre suelo radiante y en Cuarto de baño **debe ser encolada**. Instrucciones de instalación disponibles sobre nuestro site www.bambootouch.com/es/consejo

Almacenamiento, instalación y mantenimiento (norme DTU 51.2 o norma local)

- Las laminas deben almacenarse a una temperatura de entre 15 a 25°C y una tasa de humedad relativa de 45 a 65%.
- El parquet necesita una aclimatación y deberá dejarse 48h dentro de su embalaje en el lugar donde se va a instalar.
- El bambú es un producto natural. Variaciones de color, de grano o brillo son normales. Asegúrese mezclar entre sí las laminas de diferentes cajas antes de la instalación. Una vez se haya instalado el parquet, será considerado como aceptado. **Todo parquet instalado será considerado como aceptado.**
- La solera debe estar seca, limpia y regular. Respete las normativa en vigor en términos de tasa de humedad, regularidad de la solera y de la carga admisible. La humedad residual no deber ser superior al 2,7%.
- Prevea un espacio de dilatación de +1cm en el perímetro de la solera y en perímetro de los obstáculos (columnas...)
- Prever una junta de dilatación cada 8 a 10m.
- El aceite Blanchon® no es compatible con nuestros suelos aceitados.
- Las instrucciones de instalación, limpieza y mantenimiento están disponibles en nuestro site www.bambootouch.com/es/consejo

Características técnicas

- Dureza Brinell: ±4,3 kg/mm² (EN 1534 – CTIB 5229/2)
- Coefficiente de contracción: 0,14% por % de variación de humedad
- Tasa de humedad: 10% a 20° et 65% de humedad relativa
8% a 20° y 50% de humedad relativa
- Densidad : ±740 kg/m³
- Normativa antiincendio: CFLS1 si la instalación es encolada
- Emisión de Formaldehídos: 0,04mg/m²h (EN 717-2 CTIB 5229/2)
- Tasa de PCP : Por debajo del límite de detención (CTIB 5229/1)
- VOC Free : Por debajo del límite de detención (CTIB 5229/2)
- Resistencia térmica: 0,072m²K/W (EN12664 CTIB 5229/2)
- Garantía: Hasta 30 años, bajo nuestras condiciones (ver nuestro site internet)

No se olvide de los accesorios!

nv Pi-Import sa

Av du Commerce 33

1420 Braine-l'Alleud – Belgium

Tel. : +32 (0)2 384 58 77

Ficha técnica Parquet gama Vertical



info@bambootouch.com

www.bambootouch.com