


I nostri parquet "Bamwood®" sono realizzati con listelli di bambù assemblati ad altissima pressione, che danno loro un aspetto nobile ed elegante. Le plance sono trattate in fabbrica con vernice UV opaca o con olio Woca®, anch'esso con finitura opaca. La qualità dei nostri prodotti ci permette di offrire una garanzia fino a 30 anni, a condizione che l'installazione venga effettuata secondo le nostre istruzioni, rispettando le norme vigenti nel Paese e seguendo le nostre raccomandazioni di manutenzione.



Champagne




Gold



Caramel



Nairobi



Corfou

| Riferimento | Finitura ¹ | Colore | Posa incollata | Posa flott. | Riscald ³ pavimento | Posa ³ Bagno | Dimensioni (mm) | Strato di usura (mm) | Struttura | Sbavatura | Incastro ² | Contenuto scatola |
|---------------|-----------------------|-----------|----------------|-------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------|----------------------|------------------------|-----------|-----------------------|-------------------------|
| F10BCC60 | V | Caramel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 10x60x920 | ±4 | Solido | GO2 | S/L | 1,77m ² 18kg |
| F10BIC200 | B | Caramel | ✓ | X | ✓ | ✓ | 10x200x300 | ±5 | Solido | - | - | 1,92m ² 19kg |
| F10BCC130 | V | Caramel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 10x130x915 | ±4 | Solido | GO2 | S/L | 1,9m ² 19kg |
| F10BOC130 | H | Caramel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | |
| F10BCCH130 | V | Champagne | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | |
| F10BOCH130 | H | Champagne | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | |
| F10BCG130 | V | Gold | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | |
| F10BOCBR95 | H | Caramel | ✓ | X | ✓ | ✓ | 10x95x855 | ±4 | Soldido | GO2 | S/L | 1,95m ² 20kg |
| F10BOCHBR122 | H | Champagne | ✓ | X | ✓ | ✓ | 10x122x610 | | | | | |
| F10BCCL125 | V | Caramel | X | ✓ | X | X | 10x125x915 | ±2,5 | HDF | GO2 | Click | 1,38m ² 12kg |
| F10BCHCL125 | V | Champagne | X | ✓ | X | X | | | | | | |
| F10BGCL125 | V | Gold | X | ✓ | X | X | | | | | | |
| F14BMCCL190 | V | Caramel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 14x190x1850 | ±3 | M | GO2 | Click | 2,11m ² 17kg |
| F14BMCCHCL190 | V | Champagne | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | |
| F14BMGCL190 | V | Gold | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | |
| F12BCC142 | V | Caramel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 12x142x1850 | ±4 | Solido | GO2 | S/L | 2,1m ² 25kg |
| F12BOCH142 | H | Champagne | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | |
| F12BCG142 | V | Gold | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | |
| F12BCNA142 | V | Nairobi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | |
| F14BMCC142 | V | Caramel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 14x142x1850 | ±3 | Multistrato | GO2 | S/L | 2,1m ² 21kg |
| F14BMCCH142 | V | Champagne | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | |
| F14BMCG142 | V | Gold | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | |
| F14BMOC208 | H | Caramel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 14x208x1850 | ±3 | Multistrato | GO2 | S/L | 2,31m ² 25kg |
| F14BMOCH208 | H | Champagne | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | |
| F13BOCO140 | H | Corfou | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 13x140x1850 | ±3 | 3 strati bb incrociati | GO2 | S/L | 2,07m ² 27kg |
| F13BONA140 | H | Nairobi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 13x140x1850 | ±3 | 3 strati bb incrociati | GO2 | S/L | 2,07m ² 27kg |
| F13BCNA140 | V | Nairobi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | |

¹ V= vernice / H= olio / B= non trattato ² S/L= scanalatura / linguetta ³ L'installazione sul riscaldamento a pavimento e nei bagni deve essere incollata.

Consigli per l'installazione disponibili sul nostro sito www.bambootouch.com/it/consigli

Stoccaggio, installazione e manutenzione (DTU 51.2 standard ou standard locale)

- Le plance devono essere conservate in posizione orizzontale e una temperatura compresa tra i 15 e 25° e a un'umidità relativa compresa tra il 45 e il 65 %
- Il parquet necessita di acclimatazione e sarà lasciato per 48 ore nel suo imballaggio nel luogo di installazione.
- Il bambù è un prodotto naturale. Le variazioni di colore, grana e brillantezza sono normali. Assicurarsi di mescolare le plance delle diverse scatole prima della posa. **Qualsiasi parquet installato sarà considerato accettato.**
- Il massetto deve essere asciutto, pulito e uniforme. Il contenuto di umidità, l'uniformità e la capacità di carico del massetto devono essere conformi alle norme vigenti. Il contenuto di umidità residua non deve superare il 2.7%.
- Lasciare uno spazio di espansione di +/- 1 cm intorno al pavimenti e ostacoli.
- Prevedere un giunto ogni 8-10m.
- Nelle finiture oliate è possibile che si verifichino fessure e separazioni di fibre. Si tratta di un fenomeno naturale che non dà luogo a reclami alla garanzia. La levigatura o leggera sabbiatura e la successiva oliatura ridurranno.
- L'olio Blanchon® non è compatibile con i nostri pavimenti oliati.
- Istruzioni per l'installazione, pulizia e manutenzioni sono disponibili sul nostro sito web www.bambootouch.com/it/consigli.

Caratteristiche tecniche

- Durezza Brinell: ± 9 kg/mm² (EN 1534 – CTIB 5229/2)
- Coefficiente di contrazione : 0,14% per % di variazione dell'umidità
- Contenuto di umidità : 10% a 20°C e 65% di umidità relativa
8% a 20°C e 50% di umidità relativa
- Densità: ± 1.050 kg/m³
- Standard di incendio : CFLS1, se incollato BFLS1 per certi prodotti
- Emissioni formaldeide: 0,04mg/m³h (EN 717-2 CTIB 5229/2)
- Tasso PCP : sotto il limite di rilevamento (CTIB 5229/2)
- VOC Free : sotto il limite di rilevamento (EN15052 CTIB 5229/2)
- Resistenza termica : 0,05m²K/W (EN12664 CTIB 5229/2)
- Conduttività termica: 0,20W/mK
- Garanzia : fino a 30 anni, a determinate condizione (si veda il nostro sito web www.bambootouch.com)

Non dimenticati gli accessori!

nv Pi-Import sa

Av du Commerce 33

1420 Braine-l'Alleud – Belgio

Tel. : +32 (0)2 384 58 77

Scheda Technica Parquet Bamwood®



info@bambootouch.com

www.bambootouch.com