

Gamma di Parquet COLONIAL

Il nostro parquet "Colonial" è realizzato con listelli di bambù appiattiti con un procedimento speciale, che gli conferisce il vero aspetto della canna di bambù. I listelli sono trattati in fabbrica con un olio a cera. La qualità dei nostri prodotti ci permette di offrire una garanzia fino a 30 anni, a condizione che la posa venga effettuata secondo le nostre istruzioni, rispettando le norme vigenti nel Paese e seguendo le nostre raccomandazioni di manutenzione.



Colonial

Riferimento	Finitura	Colore	Posa incollata	Posa flottante	Riscaldam ³ pavimento	Posa ³ Bagno	Dimensioni (mm)	Strato di usura (mm)	Struttura	Sbavatura	Incastro ¹	Contenuto scatola
F18CBBR125	Cireto	Marrone	✓	✓	✓	✓	18x97/125x1210	±6	Solido	GO4	s/L	1,61m ² 22kg

¹ S/L =scanalatura / linguetta

³ L'installazione sul riscaldamento a pavimento e nei bagni **deve essere incollata**.

Consigli per l'installazione disponibili sul nostro sito www.bambootouch.com/it/consigli

Stoccaggio, installazione e manutenzione (DTU 51.2 standard ou standard locale)

- Le plance devono essere conservate in posizione orizzontale e una temperatura compresa tra i 15 et 25° e a un'umidità relativa compresa tra il 45 et il 65 %
- Il parquet necessita di acclimatazione e sarà lasciato per 48 ore nel suo imballaggio nel luogo di installazione.
- Il bambù è un prodotto naturale. Le variazioni di colora, grana e brillantezza sono normali. Assicurarsi di mescolare le plance delle diverse scatole prima della posa. **Qualsiasi parquet installato sarà considerato accettato.**
- Il massetto deve essere asciutto, pulito e uniforme. Il contenuto di umidità, l'uniformità e la capacità di carico del massetto devono essere conformi alle norme vigenti. Il contenuto di umidità residua non deve superare il 2.7%.
- Lasciare uno spazio di espansione di +/- 1 cm intorno al pavimenti e ostacoli.
- Prevedere un giunto ogni 8-10m.
- Istruzioni per l'installazione, pulizia e manutenzioni sono disponibili sul nostro sito web www.bambootouch.com/it/consigli.

Caratteristiche tecniche

- Durezza Brinell: ±4,3 kg/mm² (EN 1534 – CTIB 5229/2)
- Coefficiente di contrazione : 0,14% per % di variazione dell'umidità
- Contenuto di umidità : 10% a 20°C e 65% di umidità relativa
8% a 20°C e 50% di umidità relativa
- Densità : ±740 kg/m³
- Standard di incendio : CFLS1 se posa incollata
- Emissioni formaldeide: 0,04mg/m²h (EN 717-2 CTIB 5229/2)
- Tasso PCP : sotto il limite di rilevamento (CTIB 5229/1)
- VOC Free : sotto il limite di rilevamento (CTIB 5229/2)
- Resistenza termica : 0,072m²K/W (EN12664 CTIB 5229/2)
- Garanzia : fino a 30 anni, a determinate condizione
(si veda il nostro site web www.bambootouch.com)

Non dimenticati gli accessori !