


Gamma di Parquet HORIZONTAL

Il nostro pavimento "Horizontal" è realizzato con strisce di bambù assemblate orizzontalmente, che danno un aspetto naturale e zen. Le strisce sono trattate in fabbrica con una vernice UV opaca. La qualità dei nostri prodotti ci permette di offrire una garanzia fino a 30 anni, a condizione che la posa venga effettuata secondo le nostre istruzioni, rispettando le norme vigenti nel Paese e seguendo le nostre raccomandazioni di manutenzione.



Naturel



Caramel

Riferimento	Finitura ¹	Colore	Posa incollata	Posa flottante	Riscaldam ³ pavimento	Posa ³ Bagno	Dimensioni (mm)	Strato di usura (mm)	Struttura	Sbavatura	Incastro ²	Contenuto scatola
F10HCC96	V	Caramel	✓	✗	✓	✓	10x96x980	±4	2 strati bb incrociati	GO2	S/L	3,39m ² 24kg
F15HCC130	V	Caramel	✓	✓	✓	✓	15x130x1020	±5	3 strati bb incrociati	GO2	S/L	2,12m ² 21kg
F15HCN150	V	Naturel	✓	✓	✓	✓	15x150x1940	±5	3 strati bb incrociati	GO2	S/L	2,33m ² 25kg

¹ V= vernice / H= olio

² S/L = scanalatura / linguetta

³ L'installazione sul riscaldamento a pavimento e nei bagni **deve essere incollata**.

Consigli per l'installazione disponibili sul nostro sito www.bambootouch.com/it/consigli

Stoccaggio, installazione e manutenzione (DTU 51.2 standard ou standard locale)

- Le plance devono essere conservate in posizione orizzontale e una temperatura compresa tra i 15 e 25° e a un'umidità relativa compresa tra il 45 e il 65 %
- Il parquet necessita di acclimatazione e sarà lasciato per 48 ore nel suo imballaggio nel luogo di installazione.
- Il bambù è un prodotto naturale. Le variazioni di colore, grana e brillantezza sono normali. Assicurarsi di mescolare le plance delle diverse scatole prima della posa. **Qualsiasi parquet installato sarà considerato accettato.**
- Il massetto deve essere asciutto, pulito e uniforme. Il contenuto di umidità, l'uniformità e la capacità di carico del massetto devono essere conformi alle norme vigenti. Il contenuto di umidità residua non deve superare il 2.7%.
- Lasciare uno spazio di espansione di +/- 1 cm intorno ai pavimenti e ostacoli.
- Prevedere un giunto ogni 8-10m.
- L'omio Blanchon® non è compatibile con i nostri pavimenti oliati.
- Istruzioni per l'installazione, pulizia e manutenzione sono disponibili sul nostro sito web www.bambootouch.com/it/consigli.

Caratteristiche tecniche

- Durezza Brinell: ±4,3 kg/mm² (EN 1534 – CTIB 5229/2)
- Coefficiente di contrazione : 0,14% per % di variazione dell'umidità
- Contenuto di umidità : 10% a 20°C e 65% di umidità relativa
8% a 20°C e 50% di umidità relativa
- Densità : ±740 kg/m³
- Standard di incendio : CFLS1 se posa incollata
- Emissioni formaldeide: 0,04mg/m²h (EN 717-2 CTIB 5229/2)
- Tasso PCP : sotto il limite di rilevamento (CTIB 5229/1)
- VOC Free : sotto il limite di rilevamento (CTIB 5229/2)
- Resistenza termica : 0,072m²K/W (EN12664 CTIB 5229/2)
- Garanzia : fino a 30 anni, a determinate condizione (si veda il nostro site web www.bambootouch.com)

Non dimenticati gli accessori !

nv Pi-Import sa

Av du Commerce 33

1420 Braine-l'Alleud – Belgio

Tel. : +32 (0)2 384 58 77

Scheda tecnica Parquet Horizontal



info@bambootouch.com

www.bambootouch.com