


Les terrasses BambooTouch® composite iDecKing® sont composés de 60% de sciures, de 30% de polyéthylène haute densité recyclé (PEHD) et de » 10% d'additifs (agents anti U.V., antioxydants, liants et durcisseur, stabilisant, colorant). Les composants sont mélangés sous haute pression, donnant des lames très denses, imputrescibles et durables. La qualité de nos produits nous permet d'offrir une garantie jusqu'à 10 ans à condition que la pose soit faite selon nos instructions, en respectant les règles du pays, en utilisant nos accessoires (clips, lambourdes...), ainsi qu'en suivant nos recommandations de nettoyage et d'entretien.



Old Brown

Light Grey

Sand



Lambourde Alu A et B

Ref. : IDCL140203 / IDCF140203

Dimensions : 20x60x2030mm

448 pièces par palette



Profil Old Brown

Ref. : DPRFINOB

Dimensions : 20x53/47x2200mm

300 Pièces par palette



Profil Light Grey

Ref. : DPRFINLG



Profil Sand

Référence	Couleur	Dimensions (mm)	Faces	Pose	Contenu palette
D20CIOB137	Old Brown	20x137x2200	1 aspect vieux bois	Clic	144 lames / 43,4m ²
D20CILG137	Light Grey	20x137x2200	1 aspect bois	Clic	144 lames / 43,4m ²
D20CISA137	Sand	20x137x2200	1 lisse	Clic	144 lames / 43,4m ²

Stockage, installation et entretien (selon norme DTU 51.4 ou norme locale)

- Les lames doivent être stockées horizontalement
- Une sous structure (plots, lambourdes...) correctement dimensionnée sera installée selon les normes en vigueur.
- Une ventilation naturelle de la structure doit être prévue (>1% de la surface)
- Le constituant principal étant naturel, de légères variations de teinte entre les lots sont possibles. Veillez à bien mélanger les lames avant la pose.
- Nos lames, lambourdes et accessoires (plots, clips) sont garantis. Nous ne garantissons pas l'utilisation d'autres accessoires ni d'autres matériaux de fixation (lambourdes, liteaux...).
- L'utilisation des lambourdes iDecKing en aluminium est indispensable.
- L'entretien se fera au minimum 1 fois l'an.
- Les notices de pose et d'entretien sont disponibles sur notre site internet
Pose : www.bambootouch.com/fr/conseils
Entretien : www.bambootouch.com/fr/conseils

Caractéristiques techniques

- Dureté Brinell: ±52 N/mm² côté rainuré
±86,7 N/mm² côté lisse (TFI 42135-04)
- Densité : ±1340 kg/m³
- Taux d'humidité : 2,6% (28j immersion à 20°C)
- Norme incendie : DFL-S1 EN13893 – TFI 421335-05 – EN13501-1:2010
- Résistance thermique : Inflammabilité, normes ISO11925-2 :2010
- Résistance à la flexion statique : 23,4 N/mm²
- Stabilité dimensionnelle : largeur max : 0,3% (28j immersion à 20°C)
longueur max : 0,2% (28j immersion à 20°C)
épaisseur ma : 2% (28j immersion à 20°C)
- Résistance au glissement : classe DS. Coefficient de friction μ : 0,31 en longueur et 0,40 en largeur (EN13893 :2002, TFI 421335-07)
- Garantie : 10 ans sous conditions (voir notre site internet)