


Il rivestimento BambooTouch® è realizzato in bambù solido ad alta densità ed è prodotto con strisce di bambù compresse. Vengono riscaldate, il che conferisce loro il colore (per caramellizzazione) e la durata. Si tratta quindi di un prodotto naturale che si evolve nel tempo. Le crepe e il cambiamento di tonalità verso il grigio sono quindi normali, come per tutte le specie legnose. La qualità dei nostri prodotti ci permette di offrire una garanzia fino a 25 anni, a condizione che l'installazione avvenga secondo le nostre istruzioni, rispettando le regole del paese, utilizzando i nostri accessori (clip, viti...) e seguendo le nostre raccomandazioni di manutenzione..



Riferimento	Colore	Profilo	Dimensioni (mm)	Larghezza utile (mm)	Finitura	Clip	Visuale
DF12BCE140.186 DF12BES140.186	Ceylon Espresso	Classic	12x140x1860	128	Oliata	 Ref. :DCLIPB	
DF18BCE140.186	Ceylon	Bigwave	18x140x1860	133	Oliata	 Ref. : DCLIPBW	
DF15BCE87.186	Ceylon	Parallelo	15x87x1860	82	Oliata	 Ref. : DCLIPP	

Stoccaggio, installazione e manutenzione (secondo DTU 51.4 o standard locale)

- Le plance devono essere conservate in posizione orizzontale, in un luogo asciutto e ventilato, al riparo dal sole.
- E' necessario prevedere una ventilazione naturale della struttura e installare una barrier al vapore.
- Gli elementi di rivestimento non possono essere interrati.
- I nostri plance, i travetti e gli accessori (clip, viti) sono garantiti. Tuttavia, non garantiamo l'uso di altri accessori (clip, ecc.) o di altri materiali di fissaggio (travetti, listelli, viti, ecc.).
- Per il rivestimento, consigliamo l'uso dei nostri travetti composti leggeri e impuntrescibili.
- Le istruzioni per l'installazione, la pulizia e la manutenzione sono disponibili sul nostro sito www.bambootouch.com/it/consigli

Caratteristiche tecniche

- Durezza Brinell: $\pm 9,5 \text{ kg/mm}^2$ (EN 1534 – EPH 2717646)
- Densità: $\pm 1150 \text{ kg/m}^3$
- Durabilità biologica: Classe 1 (EN 335)
- Norma incendio: Bfl-S1 (EN 13501 – EPH 2717646)
- Resistenza alla flessione statica: 87 Mpa (EPH 2717646)
- Umidità: dal 10 al 14% a 20°C e 65% di umidità relative
8% a 20°C e 50% di umidità relativa.
- Elasticità modulare: 18700 Mpa (EPH 2717646)
- Emissioni formaldeide: E1 (EN 717-1: 2004)
- Restistenza alle termite: Classe 8 (AWPA-2012, AWPA E1-09)
- Stabilità dimensionale: larghezza massima 0.9% (GB/T30364-2013)
Lunghezza massima 0.15% (GB/T
- Garanzia: 25 anni in base a condizione (vedere il nostro sito web)

Invecchiamento

- Il bambù è un prodotto naturale che si modifica nel tempo. Possono comparire crepe e fessure in superficie. Sono il risultato di variazioni di temperatura e umidità. La resistenza o la durata delle plance non ne risentono. La superficie delle plance può diventare ruvida a causa dei cicli di contrazione/espansione dovuti alle variazioni di temperatura e possono comparire piccole schegge. Inoltre, dopo la posa può verificarsi una leggera variazione dimensionale, in quanto il materiale entra in equilibrio con il nuovo ambiente. Tutti questi fenomeni sono normali per la maggior parte dei legni e le nostre plance di bambù non fanno eccezione. Ciò non costituisce un difetto ai sensi della garanzia.
- Dopo l'installazione, in caso di tempo molto umido o piovoso è possibile osservare un aumento dei tannini in superficie. Questo fenomeno naturale scomparirà con il tempo. È possibile utilizzare i nostri prodotti di pulizia WOCA® per eliminarne le tracce.

CEYLON



Dopo installazione dopo 1 anno dopo pulizia dopo manutenzione

ESPRESSO



Dopo installazione dopo 1 anno dopo pulizia dopo manutenzione