



De massieve BamboeTouch® iDecKing® terrasplanken bestaan uit massieve bamboe met een hoge dichtheid en gemaakt op basis van samengeperste bamboestrips. Deze worden verhit, waardoor ze hun kleur (door karamelisatie) en duurzaamheid krijgen. Het is dus een natuurlijk product dat na verloop van tijd zal evolueren. Barstjes en vergrijzing zijn volkomen normaal, zoals bij alle houtsoorten. De kwaliteit van onze producten betekent dat we een garantie tot 25 jaar kunnen bieden, op voorwaarde dat ze worden geïnstalleerd volgens onze instructies en de plaatselijke voorschriften, met gebruik van onze accessoires en volgens onze aanbevelingen voor reiniging en onderhoud.



Ceylon

Espresso

Steunbalk Alu A en B

Boordprofiel Espresso

Boordprofiel Ceylon

Referentie	Type	Kleur	Afmetingen (mm)	Kanten	Afwerking	Plaatsing	Hoeveelheid/palet
D20BIES137.186	Plank	Espresso	20x140x1860	1 effen	Olie	Clic	192 planken 48,92m ²
D20BICE140.186	Plak	Ceylon	20x140x1860	1 effen	Olie	Clic	192 planken 48,92m ²
IDCL140203	Alu balk type A		20x60x2030				448 stuks
IDCF140203	Alu balk type B		20x60x2030				448 stuks
DPRFINES	Boordprofiel	Espresso	20x53/47x1860	Effen	Olie	Click	300 stuks
DRPFINCE	Boordprofiel	Ceylon	20x53/47x1860	Effen	Olie	Click	300 stuks

Opslag, plaatsing en onderhoud (conform DTU51.4 of lokale norm)

- De planken moeten horizontaal opgeslagen worden.
- Een correct afgemeten onderstructuur (studs, steunbalken) moet worden geïnstalleerd in overeenstemming met de huidige normen.
- De structuur moet natuurlijk geventileerd zijn (> 1% van het oppervlak)
- Onze planken, steunbalken en profielen zijn gegarandeerd. We geven geen garantie op andere gebruikte toebehoren of bevestigingsmaterialen.
- Het gebruik van iDecKing aluminium steunbalken is essentieel.
- Voer 3 tot 6 maanden na installatie een eerste onderhoud uit met Woca® olie.
- Het onderhoud moet ten minste een tot twee keer per jaar worden uitgevoerd. Bij warm en droog weer kan deze periode worden verkort.
- Plaatsings- en onderhoudsinstructies zijn beschikbaar op onze website
Plaatsing: www.bambootouch.com/nl/conseils
Onderhoud: www.bambootouch.com/nl/conseils

Technische kenmerken

- Brinell hardheid: ±9,5 kg/mm² (EN 1534)
- Densiteit : ±1220 kg/m³
- gebruiksclassificatie : Klasse 4 (EN 335)
- Biologische duurzaamheid : Klasse 1 (EN 350)
- Norme incendie : Bfl-S1 (EN 13501-1)
- Weerstand statistische buiging : 87 N/mm² (EN408 :2012)
- Modulaire elasticiteit : 18700 N/mm² (EN408 :2012)
- Vochtigheidsgraad : 10 tot 14% bij 20°C en 65% relatieve vochtigheid
8% bij 20° C en 50% relatieve vochtigheid
- Dimensionele stabiliteit : breedtemax : 0,9% (GB/T30364-2013)
lengte max : 0,15% (GB/T30364-2013)
- Formaldehyde uitstoot : E1 (0,1mg/m²h -EN717)
- Weerstand tegen termieten : Klasse 8 (AWPA-2012, AWPA E1-09)
- Slipbestendigheid : PTV 86 (droog) 53 (vochtig) (CEN/TS16165)

Veroudering

- Bamboe is een natuurproduct dat na verloop van tijd zal veranderen. Het oppervlak van de plank kan ruw worden als gevolg van de krimp- en uitzettingscycli veroorzaakt door variaties in temperatuur en vochtigheid : er kunnen kleine barstjes, splinters en crazing ontstaan. Dit heeft geen invloed op de weerstand of duurzaamheid van de plank. Er kunnen ook lichte dimensionele variaties optreden na de plaatsing, gezien het materiaal zich aan zijn nieuwe omgeving aanpast.
Al deze verschijnselen zijn normaal, zoals bij alle houtsoorten. Dit vormt geen gebrek in de zin van de garantie.
- Na de plaatsing kunnen bij zeer vochtig of regenachtig weer looistoffen naar de oppervlakte komen. Dit natuurlijk fenomeen verdwijnt na verloop van tijd. Je kunt onze WOCA® reinigingsproducten gebruiken om eventuele sporen te verwijderen.
- Bij extreme weersomstandigheden (grote hitte, droogte, enz.) **hebben de planken vaker onderhoud nodig.**

CEYLON



Na plaatsing

Na 1 jaar

Na reiniging

Na onderhoud

ESPRESSO



Na plaatsing

Na 1 jaar

Na reiniging

Na onderhoud